


Spetec



SPETEC PU F1000

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОФОБНАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИНЬЕКЦИОННАЯ СМОЛА С ЗАКРЫТОЙ
ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРОЙ

1K+КАТ

PU

ПРИМЕНЕНИЕ

- Остановка водопритоков в железобетонных, бетонных и кирпичных конструкциях, в канализационных каналах с возможными подвижками, а также в фундаментах (стена в грунте, шпунтовая стена, секущие сваи и т.д.);
- Заполнение водонасыщенных трещин и швов в туннельных конструкциях;
- Создание вуальной изоляции вокруг туннелей, бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, а также канализационных каналов;
- Герметизация гидроизоляционных мембран и тюбингов в туннелях.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить при температуре от +5°C до +30°C в заводской невскрытой упаковке без повреждений. Место хранения должно быть сухим, прохладным и защищенным от прямого солнечного света, мороза и жары.

Срок годности продукта при выполненных условиях хранения составляет 24 месяца с даты производства.

УПАКОВКА

SPETEC PU F1000 поставляется в IBC контейнерах (1000 кг), стальных бочках (200 кг, 20 кг) и металлических канистрах (5 кг).

Катализатор SPETEC PU F1000 cat поставляется в металлических канистрах (20 кг) и пластиковых бутылках (2 кг и 0,5 кг).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инъектирование в 1 технологический процесс;
- Регулируемое время жизни при добавлении катализатора SPETEC PU F1000 cat;
- Закрытая ячеистая структура отвердевшей смолы обеспечивает надежную герметичность трещин и швов;
- Отвердевшая смола остается эластичной, имеет компенсированную усадку и высокую химстойкость;
- Отвердевшая смола имеет высокую стойкость к биологическим воздействиям;
- Продукт безопасен для питьевой воды.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА

- Перемешайте смолу и катализатор в нужных пропорциях (см. Приготовление);
- Подавайте состав в течение времени жизни при помощи ручного или электрического насоса (Тримп M10 или аналог).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	SPETEC PU F1000	SPETEC PU F1000 CAT
КОНСИСТЕНЦИЯ	Жидкая	Жидкая
ЦВЕТ	Белый	Черный
ПЛОТНОСТЬ (ПРИ +25°C)	~ 1,026 кг/дм³	~ 0,93 кг/дм³
ВЯЗКОСТЬ СМЕСИ (ПРИ +25°C)	~ 550 мПа*сек	~ 12 мПа*сек
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	> 130°C	> 163°C
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ		> 2 МПа
ТВЕРДОСТЬ А ПО ШОРУ		69
ПЛОТНОСТЬ ОТВЕРДЕВШЕЙ СМОЛЫ		1 кг/дм³

КОЛИЧЕСТВО КАТАЛИЗАТОРА	5°C		15°C		25°C	
	%	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало
2	240 сек	570 сек	180 сек	400 сек	70 сек	180 сек
6	125 сек	210 сек	70 сек	180 сек	45 сек	110 сек
10	80 сек	145 сек	45 сек	95 сек	30 сек	75 сек

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- В чистый сухой контейнер вылейте смолу;
- В контейнер со смолой добавьте необходимое количество катализатора (2-10 %) и медленно перемешайте до гомогенного состояния при помощи миксера;

ВАЖНО! Если скорость перемешивания будет высокой, в смоле образуется большое количество пузырьков воздуха, которое отрицательно скажется на ее качестве.

Не добавляйте воду. Это приведет к активному пенообразованию материала, и дальнейшая его эксплуатация будет невозможна.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Проведите тщательную механическую очистку основания от мусора и пыли при помощи песко- или водоструйного аппарата;

ВАЖНО! При наличии активных протечек под сильным давлением запечатайте ее материалом линейки Tr-Quick (или аналогом);

- Пробурите в основании шпуры согласно проектным требованиям и тщательно продуйте их;
- Установите металлические разжимные пакеры в подготовленные шпуры;

- Тщательно и равномерно увлажните шпуры и трещину/шов водой перед началом инъектирования;
- Если инъектируемые трещины или швы имеют ширину более 0,5 мм, рекомендуется запечатать их составом Tr-RepCem (или аналогом) перед началом работ по инъектированию.

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Приготовленную инъекционную смесь залейте в бак 1К мембранныго электрического или ручного насоса (Tr-Pump M10 или аналог);
- Подавайте смесь под давлением ≤50 бар (в зависимости от проекта) в течение времени жизни в водонасыщенную зону инъекции с помощью разжимных цанговых пакеров;
- Для очистки насоса и инъекционного оборудования рекомендуется использовать Tr-PU Cleaner или аналог;
- После завершения работ по инъектированию и очистки оборудования заполните насос и шланг для подачи материала специальным маслом до начала следующих работ по инъектированию.

В соответствии со ст. 470 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" наша компания гарантирует качество продукта, но не несет ответственности за последствия его неправильного применения и нарушения условий хранения. Перед приобретением данного материала тщательно ознакомьтесь с технологией нанесения материала и правилами хранения согласно Техническому описанию, а также с мерами предосторожности согласно Паспорту безопасности материала. Расходы продукта, указанные в данном техническом описании, являются усредненными, они могут меняться в зависимости от характеристик окружающей среды и других факторов. Указанные характеристики продукта получены опытным путем и могут быть изменены в целях дальнейшего усовершенствования качества продукта.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

SPETEC PU F1000 классифицируется как опасное вещество. В связи с этим, перед началом работ необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и рекомендациями по безопасности, указанными в паспорте безопасности материала.

Не приступайте к работе с материалом без защитной спецодежды и очков. При попадании материала на кожу или в глаза немедленно промойте поврежденное место и обратитесь к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация химически опасных веществ регулируется ст. 72 Конституции РФ, Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральными нормативно-правовыми актами, а также нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.



В соответствии со ст. 470 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" наша компания гарантирует качество продукта, но не несет ответственности за последствия его неправильного применения и нарушения условий хранения. Перед приобретением данного материала тщательно ознакомьтесь с технологией нанесения материала и правилами хранения согласно Техническому описанию, а также с мерами предосторожности согласно Паспорту безопасности материала. Расходы продукта, указанные в данном техническом описании, являются усредненными, они могут меняться в зависимости от характеристик окружающей среды и других факторов. Указанные характеристики продукта получены опытным путем и могут быть изменены в целях дальнейшего усовершенствования качества продукта.